

1.- Descripción del producto

Pintura acrílica base solvente monocomponente, formulada con resinas acrílicas para demarcación vial. Su composición otorga un rápido secado, alta resistencia a la intemperie y excelente visibilidad, garantizando un desempeño óptimo en la señalización horizontal de carreteras, aeropuertos, estacionamientos y otras superficies de tránsito.

Para garantizar reflectancia de luz y resistencia mecánica, se recomienda el sembrado de microesferas de vidrio. Este proceso debe realizarse sobre la pintura en estado fresco, asegurando un espesor superior a 400 micras y una aplicación de 400 gramos por metro cuadrado.

1.1.- Recomendaciones de uso

EPOTRAF 6020 debido a sus propiedades físicas y químicas se recomienda para:

- Señalización en carreteras de concreto y hormigón.
- Aeropuertos y áreas de parqueo.

1.2.- Certificados y homologaciones

Certificados y homologaciones consultar con área técnica.

- Cumple especificaciones MOP, Manual de carreteras volumen N°5 año 2003 Tabla 5.704.201.A
- Producto Certificado por IDIC instituto de investigaciones y control: Certificados N° 1463, 2329 y 2657

1.3.- Colores

Amarillo RAL 1028, Rojo RAL 3020, Azul RAL 5015, Azul RAL 5017, Verde RAL 6032, Gris RAL 7042, Negro RAL 9011 y Blanco RAL 9016.

2.- Características físicas del producto

Propiedad	Prueba / Norma	Descripción
Sólidos por volumen	ISO 3233-1:2019	75% ± 2
Brillo (GU 20°)	ISO 2813:2014	3 – Mate
Densidad	Calculada	1,55 ± 0,01 g/cm ³
COV	Calculada	175 g/l
Viscosidad de la mezcla	Calculada	95 ± 3 KU

3.- Espesor de película por capa (rangos recomendados)

Espesores película y rendimiento teórico	Mínimo	Máximo
Espesor de película seca (EPS)	300 µm	350 µm
Espesor de película húmeda (EPH)	400 µm	467 µm
Rendimiento teórico	2,5 m²/l	2,1 m²/l

4.- Preparación de superficies

Como recomendación general todas las superficies deben estar limpias, secas y en condiciones óptimas.

Eliminar cualquier rastro de aceite, grasa, suciedad, óxido suelto u otros contaminantes para garantizar una correcta adherencia del recubrimiento.

Sustrato	Recomendado
Concreto	Realizar un lavado mediante hidroarenado o barrido abrasivo para eliminar la nata de cemento, partículas sueltas y rebabas, asegurando una superficie con rugosidad uniforme.
Concreto nuevo	El concreto debe estar curado por al menos 28 días antes de la aplicación de pintura. Este debe ser sellado con EPOCRIL 6100 para evitar burbujas en la pintura. Los pisos metálicos o cerámicos requieren una preparación de superficie específica, como lijarse con un abrasivo adecuado y eliminar el polvo resultante. Cualquier humedad residual puede afectar la adherencia y provocar fallas en el revestimiento. Contactar al departamento técnico para más especificaciones.
Concreto pintado	Cuando no se pueda determinar la naturaleza del revestimiento previo y la preparación mecánica no sea viable, se recomienda aplicar EPOTHAN FUSION PRIMER como puente de anclaje, garantizando compatibilidad y adecuada adherencia. Por otro lado, si se conoce la naturaleza de la pintura previa, pero esta presenta contaminación por polvo o grasa, la superficie debe limpiarse con EPOKLEEN 20H para eliminar impurezas antes de aplicar el nuevo producto.

5.- Métodos de aplicación

Producto es recomendado de ser aplicado por los siguientes medios:

- Sistema de pulverización: Se recomienda el uso de sistemas de pulverización para aplicar este producto.
- Brocha y rodillo: Puede ser utilizado, asegúrese de lograr el espesor recomendado o especificado.

5.1.- Proporción de la mezcla en volumen y peso

EPOTRAF 6020 Monocomponente : 1 parte

5.2.- Recomendación sobre el uso de diluyente

No recomendamos la adición de diluyente para la aplicación del producto.

Diluyente para limpieza de equipos: **DSS06 Diluyente acrílico.**

6.- Tiempos de secado y curado a distintas temperaturas

Condición	23°C
Tiempo de secado apto para el tránsito	25 minutos
Mínimo para repintar	20 minutos
Máximo para repintar (sobre si mismo)	45 minutos

Para la determinación de los tiempos de secado y curado se consideró una humedad relativa de 85% y un espesor de película seca (EPS) en la mitad del rango que fue recomendado en el punto 3.

De manera asegurar una buena adherencia entre las distintas capas de pintura, la superficie ya pintada debe estar limpia y seca y ser compatible para la aplicación de una capa siguiente. Inspeccione la superficie para detectar la presencia de atizamiento u otros contaminantes y, si los hubiera, elimínelos con detergente Epokleen 20H.

Si se excede el intervalo máximo de repintado, la superficie debe ser además cuidadosamente tratada con un lijado cruzado de manera dar rugosidad.

7.- Vida útil de la mezcla (Pot Life) y tiempo de inducción

Temperatura de la pintura	20°C
Pot Life (duración de la mezcla)	NO APLICA
Inducción	NO APLICA

8.- Compatibilidad del producto.

Para requerimientos especiales, y dependiendo de la exposición y condiciones a la que será sometido el esquema, pueden ser utilizadas distintas imprimaciones y eventualmente terminaciones en combinación con este producto como, por ejemplo:

- EPOCRIL 6100 : Capa Primaria. Imprimante y sellador acrílico.
- EPOTHAN FUSION PRIMER : Capa Primaria. Puente de anclaje base solvente.

Para otorgar una atención más personalizada contactar a equipo Epothan para efectuar una especificación técnica que cumpla con sus requerimientos.

9.- Tipos de envase y su contenido.

Producto / Componente	Tipo de envase	Contenido app.* del producto (litros)
EPOTRAF 6020	Tineta (15,140 l)	15,140 l

10.- Condiciones de almacenamiento y tiempo de vida a 23°C.

El producto se verá afectado si las condiciones de almacenamiento son deficientes y si está expuesto a altas temperaturas, debiendo mantenerse en un espacio seco, con una temperatura inferior a 25°C, no expuesto al sol directo, bien ventilado y lejos de fuentes de ignición y de calor.

Los envases deben ser mantenidos cerrados y en condición estanca, debiendo almacenarse cumpliendo la legislación vigente.

Tiempo de vida a 23°C.

EPOTRAF 6020 → 18 meses

El tiempo de vida útil indicado es el mínimo, con el producto debidamente almacenado, pudiendo ser inspeccionado después de cumplido ese tiempo, para asegurar su buen comportamiento, lo anterior verificando que sus parámetros de calidad se mantengan inalterados.

11.- Precauciones, salud y seguridad.

Este producto ha sido desarrollado para lograr protección y terminación estética en el sustrato que se necesita cubrir, y solo lograra esa característica cuando ha sido correctamente especificado, se ha efectuado la debida preparación de superficies y ha sido correctamente aplicado, es un producto para uso profesional.

Los aplicadores deben estar familiarizados con el uso de este tipo de productos, deben contar con la experiencia y formación para efectuar este tipo de trabajos, en caso de no contar con estas competencias, contactar a Epothan de manera recibir el debido entrenamiento que asegure el éxito en el proyecto.

Los aplicadores deben utilizar los equipos de protección personal adecuados al usar este producto, los que son detallados en la hoja de datos de seguridad, adicionalmente se deben seguir las indicaciones de precaución que se indican en el envase.

Durante la aplicación se debe mantener una condición de buena ventilación, no se debe inhalar el producto, no dejar la piel expuesta al contacto con el producto, y en caso de salpicaduras o contacto directo de la piel con el producto, ésta debe ser limpiada inmediatamente con medios adecuados. En caso de salpicaduras en los ojos se debe enjuagar con agua abundante, debiendo requerirse atención médica inmediata.

12.- Limitación de responsabilidad.

La información detallada en este documento está basada en nuestros ensayos de laboratorio internos y externos y la experiencia práctica que hemos obtenido de ellos, agradecemos cualquier observación de terreno obtenida por nuestros clientes.

Esta información técnica tiene menor prioridad que aquella que es entregada en una especificación técnica especialmente proporcionada para un proyecto en particular.

Nuestros productos pueden ser utilizado en condiciones que escapan de nuestro control, por lo que solo podemos garantizar la calidad de estos, no los resultados finales que pueden resultar de una mala aplicación o preparación de superficie, como el no seguir las recomendaciones detalladas en nuestras especificaciones técnicas o tomar decisiones propias en cuanto a los esquemas, capas imprimantes o precedentes.

Epothan se reserva el derecho de cambiar los datos proporcionados sin previo aviso, es responsabilidad del usuario asegurarse que está recibiendo la información actualizada, de la misma forma siempre deben consultar para obtener la debida orientación sobre la idoneidad del producto para las necesidades específicas que puede presentarse en un proyecto o trabajo particular.