## 1.- Descripción del producto

Masilla epóxica tixotrópica de baja viscosidad, libre de solventes, diseñada para reparaciones finas y rellenos de poco espesor en superficies rugosas. Su formulación ofrece alta resistencia mecánica, excelente adherencia sobre sustratos limpios y buena resistencia química frente a detergentes, ácidos, álcalis, grasas, combustibles y agua salada. En ambientes húmedos previene la formación de hongos, y una vez seca al tacto permite el lijado para corregir irregularidades, siempre dentro de las 24 horas previas al endurecimiento total.

### 1.1.- Recomendaciones de uso

EPOMASTIX 52 BX puede ser utilizado en:

- Reparación de fisuras finas en concreto, mortero o piedra, especialmente en zonas expuestas a humedad.
- Nivelación de imperfecciones antes de aplicar recubrimientos o pinturas epóxicas.
- Corrección de defectos superficiales en estructuras, soportes o carcasas.
- Lijado posterior para acabado fino, ideal en zonas visibles o de alta exigencia estética.
- Sellado y reparación en baños, cocinas, laboratorios, donde se requiere resistencia química y prevención de hongos.

### 1.2.- Certificados y Homologaciones

Certificados y homologaciones consultar con área técnica.

### 1.3.- Colores

Beige exclusivamente.

## 2.- Características físicas del Producto

| Propiedad | Prueba / Norma | Descripción |
|---|---|---|
| Sólidos por volumen | ISO 3233-1:2019 | 100% |
| Brillo (GU 20°) | ISO 2813:2014 | 50 – Semi Brillo |
| Densidad | Calculada | 1,40 ± 0,01 g/cm³ |
| COV | Calculada | 0 g/l |
| Temperatura de servicio | Calculada | 100°C |
| Viscosidad de la mezcla | Calculada | Mayor a 140 KU |

## 3.- Espesor de película por capa (rangos recomendados)

| Espesores película y rendimiento teórico | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| Espesor de película seca (EPS) | 1000 µm | 3000 µm |
| Espesor de película húmeda (EPH) | 1000 µm | 3000 µm |
| Rendimiento teórico | 1 m²/l | 0,33 m²/l |


Esta ficha técnica reemplaza a las anteriores emitidas, asegúrese de utilizar la versión actualizada visitando nuestra página web www.epothan.cl. Antes de iniciar un proyecto recomendamos leer toda la información técnica y de seguridad de los productos, detalladas en su respectiva ficha técnica y de seguridad.

## 4.- Preparación de superficies

Como recomendación general todas las superficies deben estar limpias, secas y en condiciones óptimas.

Eliminar cualquier rastro de aceite, grasa, suciedad, óxido suelto u otros contaminantes para garantizar una correcta adherencia del recubrimiento.

| Sustrato | Recomendado |
|---|---|
| Aceros limpieza mecánica | Las superficies de acero deben estar limpias, secas y libres de contaminación, siguiendo las normas SSPC o ISO 8504:2000. La limpieza con herramientas eléctricas debe cumplir con el estándar St 3 de la norma ISO 8501-1:2007 y debe evitar dejar la superficie demasiado lisa. Si hay áreas revestidas, la limpieza debe superponerse al revestimiento al menos 25 mm y alisarlo para una mejor integración. |
| Superficies pintadas | Las superficies deben estar limpias y tratadas según la norma SSPC o ISO 8504:2000. Los sustratos revestidos deben ser compatibles con el sistema de pintura. Si es necesario usar chorro abrasivo en recubrimientos existentes, debe aplicarse un abrasivo fino para evitar daños. En sustratos envejecidos, las áreas deterioradas deben eliminarse hasta obtener un borde firme y la superficie debe lijarse o limpiarse para mejorar la adhesión. En casos donde no se pueda identificar la naturaleza del revestimiento previo y la preparación mecánica no sea viable, se recomienda el uso de EPOTHAN FUSION PRIMER como puente de anclaje, asegurando compatibilidad y adherencia adecuada. |
| Acero Galvanizado en caliente | Limpieza con detergente Epokleen 20H. |
| Concreto | Realizar un lavado mediante hidroarenado o barrido abrasivo para eliminar la nata de cemento, partículas sueltas y rebabas, asegurando una superficie con rugosidad uniforme. Si el sustrato posee un revestimiento previo y la preparación mecánica no es viable, se recomienda el uso de EPOTHAN FUSION PRIMER como puente de anclaje, asegurando compatibilidad y adherencia adecuada. |
| Concreto nuevo | El concreto debe estar curado por al menos **28 días** antes de la aplicación de pintura.<br><br>Este debe ser sellado para evitar burbujas en la pintura. Los pisos metálicos o cerámicos requieren una preparación de superficie específica, como lijarse con un abrasivo adecuado y eliminar el polvo resultante.<br><br>Cualquier humedad residual puede afectar la adherencia y provocar fallas en el revestimiento.<br><br>Contactar al departamento técnico para más especificaciones. |
| Fibra de Vidrio | Lava la superficie con agua y EPOKLEEN 20H para eliminar suciedad, grasa y contaminantes. Posteriormente usar una lija de grano fino (como 220 o 320) para crear una textura que permita la adherencia de la pintura. Si el sustrato posee grietas o agujeros, rellénalos con masilla (Consultar área técnica). Para adquirir adherencia sellar superficie con EPOTHAN SEAL 4001 o EPOSEAL 27R. |


Esta ficha técnica reemplaza a las anteriores emitidas, asegúrese de utilizar la versión actualizada visitando nuestra página web www.epothan.cl. Antes de iniciar un proyecto recomendamos leer toda la información técnica y de seguridad de los productos, detalladas en su respectiva ficha técnica y de seguridad.

## 5.- Métodos de Aplicación

Producto es recomendado de ser aplicado por los siguientes medios:

- **Espátula metálica o plástica**

  Para aplicaciones puntuales, relleno de fisuras o unión de piezas. Permite precisión en zonas pequeñas o irregulares.

- **Llana dentada o lisa**

  Ideal para superficies planas o juntas de dilatación extensas. La llana dentada ayuda a controlar el espesor y mejorar la distribución.

- **Rodillo de goma o espátula de silicona**

  Útil para nivelar y alisar la superficie sin retirar producto. Mejora el acabado final

### 5.1.- Proporción de la mezcla en volumen

| | |
|---|---|
| EPOMASTIX 52 BX Parte A: | 1000 gramos o 1 parte en peso |
| EPOMASTIX 52 BX Parte B: | 1000 gramos o 1 parte en peso |

*De manera lograr la reacción química entre el componente A y el componente B es mandatorio la mezcla mediante medios mecánicos, hasta que el producto este debidamente homogenizado, duración de la mezcla recomendada 1 a 1,5 minutos.*

### 5.2.- Recomendación sobre el uso de diluyente

No recomendamos la adición de diluyente para la aplicación del producto.

Diluyente para limpieza de equipos: **DSS03 Diluyente Epóxico.**

## 6.- Tiempos de secado y curado a distintas temperaturas

| Condición | 10°C | 20°C |
|---|---|---|
| Seco al tacto | 4 h | 2 h |
| Mínimo para repintar | 3 h | 1 h |
| Máximo para repintar (sobre si mismo) | 7 h | 4 h |
| Seco / curado para entrar en servicio | 96 h | 72 h |

Para la determinación de los tiempos de secado y curado se consideró una humedad relativa de 85% y un espesor de película seca (EPS) en la mitad del rango que fue recomendado en el punto 3.

## 7.- Vida útil de la mezcla (Pot Life) y Tiempo de inducción

| Temperatura de la pintura | 20°C |
|---|---|
| Pot Life (duración de la mezcla) | 1 hora |
| Inducción | 1 minuto |


Esta ficha técnica reemplaza a las anteriores emitidas, asegúrese de utilizar la versión actualizada visitando nuestra página web www.epothan.cl. Antes de iniciar un proyecto recomendamos leer toda la información técnica y de seguridad de los productos, detalladas en su respectiva ficha técnica y de seguridad.

## 8.- Compatibilidad del producto.

Para requerimientos especiales, y dependiendo de la exposición y condiciones a la que será sometido el esquema, pueden ser utilizadas distintas imprimaciones y eventualmente terminaciones en combinación con este producto como, por ejemplo:

- EPOSEAL 27R : Capa Primaria. Imprimante y sellador Epóxico.
- EPOTHAN FUSION PRIMER : Capa Primaria. Puente de anclaje base solvente.
- EPOTHAN 41R : Capa de Terminación. Pintura epóxica base solvente.
- COVERTHAN 80 : Capa de Terminación. Poliuretano acrílico alifático base solvente.
- EPOTHAN 7850 : Capa de Terminación. Revestimiento epóxico base solvente.

Para otorgar una atención más personalizada contactar a equipo Epothan para efectuar una especificación técnica que cumpla con sus requerimientos.

## 9.- Tipos de envase y su contenido.

| EPOMASTIX 52 BX | Contenido en peso | | Tipo de envase | |
|---|---|---|---|---|
| | Parte A | Parte B | Parte A | Parte B |
| **Kit 2 kilos** | 1 kilo | 1 kilo | 1/4 galón | 1/4 galón |
| **Kit 8 kilos** | 4 kilos | 4 kilos | galón | galón |

## 10.- Condiciones de almacenamiento y tiempo de vida a 23°C.

El producto se verá afectado si las condiciones de almacenamiento son deficientes y si está expuesto a altas temperaturas, debiendo mantenerse en un espacio seco, con una temperatura inferior a 25°C, no expuesto al sol directo, bien ventilado y lejos de fuentes de ignición y de calor.

Los envases deben ser mantenidos cerrados y en condición estanca, debiendo almacenarse cumpliendo la legislación vigente.

Tiempo de vida a 23°C.

EPOMASTIX 52 BX Parte A → 18 meses

EPOMASTIX 52 BX Parte B → 18 meses

El tiempo de vida útil indicado es el mínimo, con el producto debidamente almacenado, pudiendo ser inspeccionado después de cumplido ese tiempo, para asegurar su buen comportamiento, lo anterior verificando que sus parámetros de calidad se mantengan inalterados.


Esta ficha técnica reemplaza a las anteriores emitidas, asegúrese de utilizar la versión actualizada visitando nuestra página web www.epothan.cl. Antes de iniciar un proyecto recomendamos leer toda la información técnica y de seguridad de los productos, detalladas en su respectiva ficha técnica y de seguridad.

## 11.- Precauciones, Salud y Seguridad.

Este producto ha sido desarrollado para lograr protección y terminación estética en el sustrato que se necesita cubrir, y solo lograra esa característica cuando ha sido correctamente especificado, se ha efectuado la debida preparación de superficies y ha sido correctamente aplicado, es un producto para uso profesional.

Los aplicadores deben estar familiarizados con el uso de este tipo de productos, deben contar con la experiencia y formación para efectuar este tipo de trabajos, en caso de no contar con estas competencias, contactar a Epothan de manera recibir el debido entrenamiento que asegure el éxito en el proyecto.

Los aplicadores deben utilizar los equipos de protección personal adecuados al usar este producto, los que son detallados en la hoja de datos de seguridad, adicionalmente se deben seguir las indicaciones de precaución que se indican en el envase.

Durante la aplicación se debe mantener una condición de buena ventilación, no se debe inhalar el producto, no dejar la piel expuesta al contacto con el producto, y en caso de salpicaduras o contacto directo de la piel con el producto, ésta debe ser limpiada inmediatamente con medios adecuados. En caso de salpicaduras en los ojos se debe enjuagar con agua abundante, debiendo requerirse atención médica inmediata.

## 12.- Limitación de responsabilidad.

La información detallada en este documento está basada en nuestros ensayos de laboratorio internos y externos y la experiencia práctica que hemos obtenido de ellos, agradecemos cualquier observación de terreno obtenida por nuestros clientes.

Esta información técnica tiene menor prioridad que aquella que es entregada en una especificación técnica especialmente proporcionada para un proyecto en particular.

Nuestros productos pueden ser utilizado en condiciones que escapan de nuestro control, por lo que solo podemos garantizar la calidad de estos, no los resultados finales que pueden resultar de una mala aplicación o preparación de superficie, como el no seguir las recomendaciones detalladas en nuestras especificaciones técnicas o tomar decisiones propias en cuanto a los esquemas, capas imprimantes o precedentes.

Epothan se reserva el derecho de cambiar los datos proporcionados sin previo aviso, es responsabilidad del usuario asegurarse que está recibiendo la información actualizada, de la misma forma siempre deben consultar para obtener la debida orientación sobre la idoneidad del producto para las necesidades específicas que puede presentarse en un proyecto o trabajo particular.